

Colorex



DIMENSION

Page 1/2

FISA TEHNICA

Descriere produs:

Dimension este o vopsea de podea lucioasă, pe bază de solvenți și durabilă, pentru utilizare în interior. Datorită suprafeței rezistente la zgârieturi și la apă, vopseaua este excelentă și ca email de uz general. Vopseaua poate fi folosită pe diferite tipuri de podele din lemn, linoleum, metal și beton. Datorită flexibilității sale, Dimension poate fi aplicat pe o varietate de substraturi cu rezultate bune. Se poate aplica cu pensula, rola fără scame, sau cu pistolul (după diluare cu white spirit). Vopseaua este pe baza de uretan - alchid care are calități foarte bune de aderență, rezistență la apă, zgârieturi, impact, etc.

Dimension este produs în Suedia și este inclus în sistemul de nuanțare Colorex Mix disponibil și la centrul de nuanțare DECORATOR SRL din Brașov.

DATE TEHNICE:

Domeniu de aplicare	În interior
Liant	Uretan - alchidic
Volum Solid	46%
Densitate	1,11 kg/L (bază albă)
Luciu	80 (lucios)
Clasa de lavabilitate	1
Diluant/Cleaning	White spirit
Consum	8–12 m ² /L / strat
Temperatura la vopsire	Minim +5°C
Instrumente pentru vopsire	Pensula, rolă și (după diluare) pulverizator
Uscare la atingere	4-6 ore
Revopsire 1	8–24 h
Uscare completa	24-72 ore
Culoare	Alb / baza nuanțare
Inflamabilitate	2b
Categoria COV	(Cat. A/i): 500 g/l (2010)

Hagmans Nordic AB

Box 112, 511 10 Fritsla

Version: 2022-10-26 09:16

Cum se utilizează

Inainte de vopsire

Este important sa cititi atent instructiunile de pe etichetă. Utilizarea uneltelor corespunzatoare și pregătirea suportului cu atenție reprezintă fundamentul unui rezultat de succes. Amestecați bine înainte de a începe să vopsiți. Temperatura camerei este de asemenea importantă pentru rezultatul final. Nu vopsiți dacă este sub +5°C. Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fermă. Slefuiți și spălați suprafețele vopsite anterior cu un detergent adecvat și clătiți cu apă. Vopsiti doar dupa uscarea completa.

Podele din beton: Betonul proaspăt turnat trebuie să se usuce aproximativ 1 săptămână înainte vopsire. Rezidurile prafoase, nisipoase trebuie îndepărtate de pe suprafata betonului înainte de vopsire. Produsul se diluează 30-50% cu diluant alchidic.

Podeaua din lemn nou Primul strat de vopsea se aplica diluat cu aprox. 20% diluant alchidic. Al doilea strat fără diluare. Nu uitați să protejați bine împrejurimile înainte de a începe să vopsiți.

Vopsirea

Vopsiți cel puțin 2 starturi cu Dimension nediluat pentru o acoperire completă cu trafaletul, pensula sau – după diluarea cu diluant white spirit – cu pulverizatorul.

Dupa vopsire

Ștergeți bine sculele înainte de a le curăța cu diluant tip white spirit.

Șigilați cu atenție recipientul după utilizare și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

Rezidurile lichide nu pot fi turnate în canalizare, ci trebuie trimise la punctul de colectare local. Protejați mediul înconjurător, așa cum facem și noi.

Intretinere

Utilizați o cârpă umezită în apă și, eventual, puțin lichid de curățare casnic neabraziv pentru a curăța suprafața vopsita. Nu folosiți niciodată alcool când curățați suprafețele vopsite sau lăcuite.



Hagmans Nordic AB

Box 112, 511 10 Fritsla

Version: 2022-10-26 09:16