

SPEKTRA vopsea latex (semi-mată)

UTILIZARE

Pentru protejarea și decorarea suprafețelor pereților interiori supuse la solicitări intense din holuri, coridoare, scări interioare (spitale, grădinițe, școli etc.).

Este adecvată pentru vopsirea diferitelor tipuri de tencuieli minerale, plăci din fibro-ciment, beton, plăci din gipscarton, tapete din fibră de sticlă, tapete cu modele în relief și straturi vechi.

CARACTERISTICI

- strat cu aspect semi-mat
- lavabilitate ridicată
- nu conține solvenți
- curățare simplă
- rezistență la substanțe chimice și dezinfectanți
- gamă largă de nuanțe – **HGMIX**

DATE TEHNICE

TIPUL PRODUSULUI	dispersie de stiren-acrilat fără COV, pigmenti, fileri și aditivi speciali
NUANȚE	alb, HGMIX
NUANȚARE	posibilă cu coloranți-pigmenți adecvați pentru vopsele pe bază de apă (până la 3%) și cu vopsele de dispersie adecvate pentru nuanțare; HGMIX
LUCIU (EN 13300)	semi-mat
DENSITATE	1,30-1,33 kg/l
LAVABILITATE (EN 13300)	clasa 1
DILUARE	cu apă; primul strat: până la 20%; al doilea strat: până la 10%
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(a), 30 g/l (2010); produsul conține: max. 5 g/l
AMBALARE	2 l și 10 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEȚ!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APLICARE	rolă, pensulă, pulverizare
CONDIȚII DE LUCRU	aer, suprafață și vopsea cu o temperatură de min. +5°C
USCARE (T = +20 °C, umiditate relativă de 65%)	stratul este uscat și adecvat pentru aplicarea stratului următor după 4 - 6 ore
ACOPERIRE	teoretică: 7 – 9 m ² cu 1 l în 2 straturi Consum practic în funcție de porozitatea și rugozitatea suprafeței
CURĂȚAREA UNELTELOR	imediat după utilizare cu apă

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața trebuie să nu prezinte urme de praf, particule neaderente și alte impurități. Îndepărtați straturile vechi care se exfoliază. Umpleți fisurile mai mari și suprafața deteriorată cu materiale adecvate pe bază de minerale. În continuare, impregnați cu **SPEKTRA impregnant acrilic**.

Înainte de vopsire, suprafața trebuie să fie uscată și compactă.

Aplicați **SPEKTRA SANITOL soluție biocid** pe suprafețele pereților care sunt atacate de mușcași și alge. După ce suprafețele s-au uscat, îndepărtați mușcașii mecanic. Adăugați la vopsea **SPEKTRA adaos antimușcași ZP**, care va preveni, pe o perioadă mai lungă de timp, dezvoltarea microorganismelor.

Vopsiți petele de nicotină, petele rămase de la scurgerile de apă, petele de gudron și carioca... folosind **SPEKTRA vopsea antinicotină**, acestea reprezentând deja stratul final.

Curățați suprafețele "sănătoase" fără fisuri, care sunt vopsite uniform cu email, lucios sau semi-lucios sau cu vopsea de dispersie și șlefuiți-le cu hârtie abrazivă (Nr. 150).

SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ	PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE	CHITUIRE	STRAT FINAL
Suprafață nouă nevopsită - tencuieli cu mortar de var-ciment - plăci din gipscarton - beton și alte substraturi neporoase		1x SPEKTRA impregnant acrilic 1x SPEKTRA impregnant de adâncime	2x SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior (dacă este necesar)	2x SPEKTRA vopsea latex (semi-mată)
Vopsită cu vopsele dispersie - mai multe straturi permeabile, nelavabile - straturi lavabile uniforme și lucioase	decurățarea, îndepărtarea particulelor și deteriorate	îndepărtarea neaderente, zonelor	1x SPEKTRA impregnant acrilic 2x SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior (dacă este necesar)	

OBSERVAȚII

- Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare.
- Timpul de uscare crește la temperaturi joase și la o umiditate mai ridicată a aerului.
- Dacă diluați vopseaua cu o cantitate de apă mai mare decât cea prescrisă, va scădea gradul de acoperire al peliculei colorate.
- Aspectul peliculei finale depinde de calitatea suprafeței. Pelicula cu aspect neted poate fi obținută pe suprafețele șlefuite ale pereților, de aceea, vă recomandăm să gletuiți peretele cu **SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior** (două straturi cu șlefuire intermediară și finală).
- **SPEKTRA vopsea latex (semi-mată)** în nuanțe intense de roșu, galben, portocaliu, bordo și verde acoperă mai slab datorită pigmentului organic din compoziție. Recomandăm ca în astfel de cazuri să aplicați în prealabil un strat de fond colorat de aceeași culoare dar o nuanță mai deschisă și cu acoperire bună, după care 2 - 3 straturi din vopseaua selectată. Pentru un aspect final plăcut culorile intense trebuie aplicate îngrijit.
- La curățarea peliculei, testați în prealabil rezistența peliculei la agentul de curățare sau dezinfectant pe o porțiune mai puțin vizibilă de pe suprafața peretelui.
- Gradul de curățare a vopselei depinde de gradul de luciu și se îmbunătățește la un luciu ridicat. Se poate curăța cu o cârpă moale și cu substanțe de curățare neabrazive.

