


















Informații tehnice (12/21)

MOBIHEL PRIMER

- Primer monocomponent usor de aplicat si cu uscare rapida
- Nu contine Crom
- Proprietati anticorozive excelente,
- Adera pe toate tipurile de substrat (tabla de otel, suprafete galvanizate si aluminiu)
- Aplicare produsului se poate face cu pistol sau pensula
- Se poate acoperi cu orice filler Mobihel
- Culoare: Verde Olive, Gri
- Produs conform cu Legea COV

	FE	ZN	AL
PREGATIREA SUPRAFETEI	 P220 – P280	 MOBIHEL Degresant Antisiliconic	 MOBIHEL Degresant Antisiliconic
	 MOBIHEL Degresant Antisiliconic	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Degresant Antisiliconic	 MOBIHEL Degresant Antisiliconic

	Ratia de amestec in greutate:	100 g MOBIHEL PRIMER 16 g MOBIHEL PRIMER DILUANT
	Vascozitate (RFU): DIN 53211 φ4 / 20°C	20 – 25 s MOBIHEL PRIMER DILUANT (10 – 15%)
	Se aplica cu pistolul de vopsit:	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar
	Numar de straturi: Grosimea de film	2 -3 25 - 30 μm

	Aplicarea periei:	5 – 10% MOBIHEL PRIMER DILUANT
	Timp de asteptare:	5 – 10 min./20°C între straturi
	Timp de uscare la 20°C: Timp de uscare la 60°C:	2 h 20 min.
	Tratamente aplicate in continuare:	Toți filerii 2K MOBIHEL
	Termen de valabilitate:	18 luni

2004/42/II B(c) (780) 720

Valori limita EU COV pentru acest tip de produs (categoria II B(c) in starea in care este gata de aplicare este de 780 g/COV gata de lucru este de 720 g/l.

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.,

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.