

# IDEAL lac de parchet acrilic (lucios/semilucios)

## UTILIZARE

Decorarea și protejarea parchetului și a altor suprafețe din lemn cu trafic mic sau moderat.

## CARACTERISTICI

- Lucios/semilucios
- monocomponent
- rezistent la uzura mică și medie
- simplu de întreținut și rezistent la detergenți casnici

## DATE TEHNICE

COMPOZIȚIE	dispersie acrilică
DENSITATE	aproximativ 1026 kg/m <sup>3</sup>
CORP SOLID	aproximativ 30 (DIN 53819)
TIMP DE APLICARE ÎNTRE STRATURI	6 – 8 ore
DILUARE	Nu trebuie diluat
Categoria și limita C.O.V. UE	II A (i), 140 g/l (2010); produsul conține max. 140 g/l
AMBALAJE	0.75 l, 2.5 l
TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajul original, sigilat în condițiile de depozitare recomandate (temperatura între +5°C și +35°C, încăpere uscată) 12 luni de la data fabricației.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MOD DE APLICARE	Cu pensula, rola pentru lacuri pe baza de apă. Uscare între straturi 6 – 8 ore. Șlefuire între straturi cu hârtie abrazivă de granulație 180 sau 240. Deprăfuire: cu aspiratorul.
CONDȚII DE LUCRU	Umiditatea parchetului trebuie să fie între 8 și 10 %. Temperatura optimă de lucru între 18 și 22°C, umiditatea relativă a aerului 40-75 %. Temperatura în cameră și a lacului nu are voie să fie mai mică de 13°C. Temperatura parchetului nu are voie să fie mai mică de 12°C.
USCARE (T = +20°C, umiditate rel. 65 %)	Uscare: 2 – 3 ore
ACOPERIRE	Aprox. 10 - 12 m <sup>2</sup> /l într-un strat (aprox. 0,8 – 1l/m <sup>2</sup> ) Aprox. 3 – 4 m <sup>2</sup> /l în 3 straturi
CURAȚAREA UNELTELOR	Uneltele se spală imediat după terminarea lucrului cu apă. Lacul lipit de unelte se spală cu acetona.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suportul trebuie să fie uscat, curat, lipsit de grăsimi sau alte impurități, fără urme de la lacul vechi, în cazul folosirii mașinii de șlefuit la final folosim hârtie abrazivă de 150 respectiv 120. După șlefuire următorul lucru este deprăfuirea. Suportul nu poate fi decolorat cu hydrogen peroxide sau alte materiale de albire a lemnului.

## PREGĂTIREA LACULUI

Lacul trebuie amestecat bine înainte de utilizare în ambalajul original. Lacul aplicat trebuie să aibă aspect lăptos, care în timpul uscării devine transparent.

## SISTEME DE APLICARE

SUPORT	PREGĂTIRE	STRAT FINAL
parchet, duşumea din lemn, lemn neprelucrat	Parchetul uscat se va şlefui mecanic şi se va curăţa de impurităţi	3-4x <b>IDEAL lac de parchet acrilic lucios/semi-lucios</b>
parchet vechi	lacul vechi trebuie îndepărtat complet	3-4x <b>IDEAL lac de parchet acrilic lucios/semi-lucios</b>

## OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

- În cazul lemnului exotic sau necunoscut vă recomandăm executarea unor teste pe o suprafață mică și mai puțin vizibilă datorită influenței lacului asupra culorii parchetului.
- La șlefuirea IDEAL lac de parchet acrilic nu recomandăm șlefuitorul tridimensional Trio.
- Lacul după 2 săptămâni se șterge cu cârpă umedă și numai după acest timp punem mobilă la loc, iar covorul se pune numai după 3 – 4 săptămâni
- Se poate prelungi perioada de exploatare a lacului de parchet dacă acesta este întreținut cu scu ceară pe baza de apă sau alți agenți pentru îngrijirea parchetului
- Se recomandă utilizarea unor materiale pentru protejarea picioarelor mobilierului la mutarea acestuia pe parchet.