

RUBALUX ECO

INFORMAȚII TEHNICE

Cod articol:

Email pe bază de apă, fără solvenți, pentru suprafețe multiple, dezvoltat pentru a proteja și decora toate tipurile de suprafețe interioare și exterioare (lemn, metal, melamină, printre altele), sigur pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Datorită formulării sale atente, emailul se usucă foarte repede, are o nivelare excelentă și o rezistență ridicată la intemperii, la produsele de curățare casnice, la pete (ulei, vin, cafea...) și la frecare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Aderență excelentă pe lemn, tencuială, metal, plastic, etc.
- Fără îngălbenire
- Uscare foarte rapidă, cu o excelentă capacitate de aplicare (cu pensula) și nivelare.
- Inodor.
- Super lavabil
- Rezistența maximă la zgâriere.
- 0% solvenți aromatici și alifatici

CARACTERISTICI TEHNICE

Finisaj	Lucios, satinat sau mat
Culoare	Negru, alb și sistemul Lepancolor
Vâscozitate	1700 ± 500 cps 20°C
Densitate	1,20 ± 0.05 kg/L
Performanță	12–14 m ² /L
Uscat la atingere	15-30 min. la 20°C
Revopsire	După 2-4 ore.
Diluant	Apă
Conținutul de COV	<40 g/L. 2004/42/IIA (d) (130 g/L)

Clasificarea reacției la foc B-s1.d0 (UNE EN 13501-1:2007+A1:2010)

Atât uscarea cât și performanța pot fi afectate de variațiile de temperatură, umiditate, grosime și, mai presus de toate, starea suprafeței.

Informațiile detaliate în acest document sunt rezultatul testelor efectuate în laboratoarele noastre în dorința noastră constantă de îmbunătățire și satisfacere a clientului. Cu toate acestea, nu putem să ne asumăm responsabilitatea pentru orice neplăcere care poate apărea din cauza aplicării defectuoase a produselor noastre.

RUBALUX ECO

INFORMAȚII TEHNICE

Cod articol:

MOD DE UTILIZARE

Rubalux ECO este un email care poate fi aplicat cu pensula, trafaletul sau pistolul de pulverizat pe suprafețe din lemn și metal și pe materiale de construcții în general.

Primul strat poate fi diluat cu 5-10% apă. La al doilea strat, se lasă să treacă 2-4 ore și se aplică nediluat sau diluat cu 5% apă.

Pentru o aderență perfectă pe suprafețe noi, asigurați-vă că acestea sunt uscate, fără praf și grăsimi și pregătite corespunzător.

Pentru a vopsi suprafețe deja vopsite care sunt în stare bună, curățați-le bine și șlefuiți-le ușor. În cazul în care vopseaua nu este aderentă, îndepărtați-o și procedați ca și cum ați vopsi o suprafață nouă.

Se agită recipientul până la obținerea unei omogenizări perfecte.

Diluarea și curățarea sculelor se fac cu apă.

PRECAUȚII

Depozitați produsul la temperaturi de peste 5° C și nu îl aplicați la temperaturi sub 5° C sau peste 35° C.

Nu lăsați la îndemâna copiilor. Nu turnați reziduurile în canalizare. Folosiți numai în locuri bine aerisite. În caz de înghițire, consultați imediat un medic și arătați acest recipient sau eticheta.