

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PUENTE DE UNIÓN UB-40

INFORMACIÓN TÉCNICA

Imprimación acrílica adherente para aplicar previamente en soportes porosos y no porosos sobre los que luego haya que aplicar cemento, mortero o yeso.

Se recomienda utilizar como adhesivo sobre superficies de cemento, mortero, ladrillo, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Producto al uso
- Baja sensibilidad al agua
- Elevada pegajosidad y duradera en el tiempo.
- Altamente cohesivo
- Exento de plastificante
- Elevada flexibilidad
- No inflamable
- Libre de disolventes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Incoloro
Densidad (ITL-02)	1,03 ± 0,03 kg/L
Rendimiento	9 - 12 m ² /L según superficie
Secado al tacto	40 - 60 min. a 20°C
Repintado	Después de 2 - 4 horas
Contenido COVs (2004/42/IIA (h) (30 g/L))	< 1 g/L

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos.

Ctra. San Esteban s/n
-22500- Binéfar (Huesca)
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688
www.pinturaslepanto.com
lepanto@pinturaslepanto.com

PUENTE DE UNIÓN UB-40

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Aunque puede aplicarse a pistola, se recomienda hacerlo a brocha o rodillo para conseguir una película uniforme sobre la superficie.

Este producto se comercializa al uso; sin embargo, puede diluirse con un máximo de un 10% de agua si así se considera.

Deben transcurrir al menos 30 minutos para aplicar yeso o mortero sobre la imprimación. Aunque la pegajosidad permanece en el tiempo, se recomienda no tardar más de 48 horas en recubrir para evitar la acumulación de polvo.

El soporte deberá estar sano, compacto, exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, restos de desencofrantes o de cualquier otro contaminante.

Se puede aplicar sobre superficies húmedas, pero no saturadas o encharcadas.

Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.

PRECAUCIONES

Conservar el producto a temperaturas superiores a 5°C y no aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.